

质感涂料参考配方

高保水性，优异的高温批刮施工性、清爽性。

| | |
|-----------------|------|
| 水 | 13.0 |
| Disperbx N3800 | 0.2 |
| 润湿剂 X4005 | 0.1 |
| 消泡剂DF900 | 0.2 |
| 碳酸钙 | 3.0 |
| 钛白粉 | 1.0 |
| 石英砂 | 68.0 |
| 乳液 | 15.0 |
| 纤维素醚85002 | 0.6 |
| 高触变增稠剂 MH30 | 0.2 |
| 成膜助剂CS12 | 0.5 |
| 榉木纤维 brocel1000 | 0.5 |
| 润滑剂BT78S | 0.2 |
| 乙二醇 | 0.5 |

真石漆主材参考配方 (不易泛白、喷涂性好)

| | |
|----------------|------|
| 2%纤维素溶液 | 8.0 |
| Disperbx H5028 | 0.15 |
| 石英砂 | 78.0 |
| 乳液 | 10.8 |
| 防腐剂 | 0.1 |
| 消泡剂 | 0.1 |
| 醇脂十二 | 0.6 |
| 有机硅SI50 | 0.2 |
| 乙二醇 | 0.5 |
| T K265 | 0.15 |

无机颜料色浆参考配方

| | |
|-----------------|-------|
| 水 | 15.5% |
| Disperbx DIC 01 | 7.5% |
| X4005 | 2.5% |
| 片碱 | 0.1% |
| 消泡剂 | 0.5% |
| 丙二醇 | 8% |
| 氧化铁系颜料 | 68% |
| 杀菌剂 | 0.2% |
| 防沉剂 | 0.2% |

有机颜料色浆参考配方

| | |
|---------------|-------|
| 水 | 43.0% |
| Disperbx 2775 | 5% |
| 消泡剂 | 0.6% |
| 丙二醇 | 10% |
| 润湿剂X4005 | 2% |
| 有机颜料 | 40% |
| 杀菌剂 | 0.2% |
| 防沉剂 | 0.2% |

(Disperbx 2775 需用丙二醇先溶解后使用)